



Enfermedades Infecciosas y Microbiología

Órgano de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AC,
y del Consejo Mexicano de Certificación en Infectología AC.

<http://www.amimc.org.mx>



Núm. especial

VOL.38 SUPLEMENTO 2018

**XLIII Congreso Anual de la Asociación
Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AC.**

Mérida, Yucatán

23 - 26 de mayo de 2018

Centro Internacional de Congresos de Yucatán

Indizada en IMBIOMED <http://www.imbiomed.com>

Revista registrada en Latindex, LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe de la Salud), BIBUOMEX, CENDS, Secretaría de Salud, Subdirección de Investigación IMSS, PUIS, Periódico, Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias-UNAM; EMBASE, EXCERPTA MEDICA.

Evaluación in vitro de la actividad antibacteriana de nanopartículas (NPs) de ZnO y CuO

Autores: Camacho-Cortés J¹, Miranda-Hernández A², Muñoz-Guillén F³, Ledezma-Pérez A², Mendoza-Mendoza E², Tovar-Oviedo J¹, **Martínez-Gutiérrez F¹, (1) Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; (2) Centro de Investigación en Química Aplicada Saltillo Coahuila, México; (3) Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.

Ponente:

Fidel Martinez Gutiérrez / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / fidelmicro@gmail.com

Principal:

Josuha Raymundo Camacho Cortés / Universidad Autónoma de San Luis Potosí / josuhacamacho@live.com.mx

Objetivo(s):

Evaluar la actividad antibacteriana de dos compuestos inorgánicos (óxido de zinc y óxido de cobre) obtenidas por Química verde contra especies de bacterias de interés clínico.

Material y métodos:

La estandarización de la metodología de microdilución en caldo establecida en los lineamientos del CLSI (2017), se trabajó con cepas de referencia ATCC: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* y *Enterococcus faecalis*, así como antibióticos comerciales de referencia: amikacina y oxacilina; para microorganismos Gram negativos y Gram positivos respectivamente. Previo a evaluar la actividad de las partículas comerciales y las NPs, se procedió a resuspender estas en un baño de ultrasonido con hielo durante 8 min. La evaluación de la actividad antibacteriana se realizó con partículas de ZnO y CuO comerciales (tamaños micrométricos) y NPs de ZnO y CuO preparadas a temperatura ambiente por una técnica novedosa de Química Verde (QV). La evaluación de la actividad también se realizó por duplicado, con tres repeticiones independientes.

Resultado:

Los resultados de la actividad antimicrobiana son promedio de experimentos independientes y sus desviaciones estándar. A continuación se describe la cepa de referencia con sus respectivas CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) tanto de partículas comerciales como de NPs:

S. aureus ATCC 25923: ZnO-comercial = 114.6 ± 25.5 $\mu\text{g/mL}$; ZnO-QV = 57.3 ± 12.8 $\mu\text{g/mL}$; CuO-comercial = 229.2 ± 51 $\mu\text{g/mL}$; CuO-QV: 208.3 ± 64.5 $\mu\text{g/mL}$.

E. faecalis ATCC 29212: ZnO-comercial = 20.8 ± 8.1 $\mu\text{g/mL}$; ZnO-QV = 9.1 ± 3.2 $\mu\text{g/mL}$; CuO-comercial = 13.7 ± 4.5 $\mu\text{g/mL}$; CuO-QV = 4.6 ± 1.6 $\mu\text{g/mL}$.

E. coli ATCC 25922: ZnO-comercial = 100 ± 34.2 $\mu\text{g/mL}$; ZnO-QV = 52.1 ± 16.1 $\mu\text{g/mL}$; CuO-comercial = 187.5 ± 68.5 $\mu\text{g/mL}$; CuO-QV = 208.3 ± 64.5 $\mu\text{g/mL}$.

P. aeruginosa ATCC 27853: ZnO-comercial = 83.3 ± 32.3 $\mu\text{g/mL}$; ZnO-QV = 36.5 ± 12.8 $\mu\text{g/mL}$; CuO-comercial = 72.9 ± 25.5 $\mu\text{g/mL}$; CuO-QV = 10.4 ± 4 $\mu\text{g/mL}$.

Conclusiones:

La actividad antibacteriana de las nanopartículas sintetizadas por Química Verde, es muy buena frente a las partículas de procedencia comercial. Esto se debe a que el tamaño nanométrico, así como la forma de las nanopartículas provee una mayor superficie de contacto contra las bacterias que las partículas micrométricas comerciales.